

Abstract


پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک سطحی سرد شامل دو الکتروود رسانا که یک یا هر دو آن ها توسط ماده دی الکتریک پوشیده شده است. هیچ شکافی بین الکتروودها و مانع دی الکتریک وجود ندارد بنابراین تخلیه الکتریکی بر روی سطح دی الکتریک و در امتداد مرز الکتروود تولید می شود. مشخصه یابی تجربی تخلیه های سد دی الکتریک سطحی به عنوان تابعی از مواد دی الکتریک گزارش شده است. دی الکتریک های مختلف مانند پلیمرها، ورق های میکای مسکوویت و فلوگوپیت با ضخامت و شرایط ولتاژ و فرکانس یکسان مقایسه و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد ورق میکای فلوگوپیت دارای قدرت شکست الکتریکی بالا (25 کیلوولت بر میلی متر) است. میکای مسکوویت، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن، پلی پروپیلن به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. از طرف دیگر مزیت مواد پلیمری انعطاف پذیر بودن و قابلیت شکل پذیری آن ها است. در نهایت دی الکتریک های میکا فلوگوپیت مات برای ساخت دستگاه های پلاسمای سطحی به عنوان روشی قابل اطمینان و تکرارپذیر معرفی می گردد.

Introduction


پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک (DBD) یک سیستم تولید پلاسمای سرد است که شامل دو الکتروود رسانا است که یکی یا هر دو الکتروود توسط مواد دی الکتریک مانند پلیمر، شیشه، آلومینا و کوارتز پوشیده شده است [1]. در دستگاه های پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک سطحی (SDBD) هیچ شکافی بین هیچ یک از الکتروودها و سد دی الکتریک وجود ندارد. در نتیجه، تخلیه ها توزیع تقریباً دو بعدی را بر روی سطح مانع و در امتداد مرز الکتروودی که در معرض گاز اطراف باقی می ماند، به دست می آورند [2]. مزایای اصلی SDBD نسبت به سایر روش های تولید پلاسما، نیازمند توان کم، سفارشی سازی (طراحی و مقیاس پذیری)، عدم نیاز به جریان گاز، و از همه مهم تر توانایی تخلیه شبه کرونا برای کاربرد در بسیاری از زمینه های پلاسما است. تولید پلاسما و گونه های واکنش پذیر آن تا حد زیادی به نوع منبع و پارامترهای دستگاه پلاسما مانند ساختار، جنس و هندسه الکتروود و دی الکتریک، توان ورودی (ولتاژ و فرکانس)، نرخ جریان گاز در حال کار، دما، فاصله شکاف گاز و رطوبت هوا بستگی دارد [3,4,5]. اثرات پارامترهای مختلف طراحی SDBD بر تولید و غلظت پلاسما به خوبی تعریف نشده است. انواع و غلظت های مختلف گونه های تولید شده با پلاسما تأثیر مستقیمی بر پاسخ به تیمارهای پلاسمای سرد دارند. بنابراین SDBD باید بیشتر توسعه یابد تا توزیع یکنواخت پلاسما و گونه های فعال تولید شده را روی سطح هدف برای بهبود اثر توزیع یکنواخت بدون اثرات نامطلوب بر هدف ایجاد کند. مشخصه یابی تجربی تخلیه های سد دی الکتریک سطحی به عنوان تابعی از مواد دی الکتریک گزارش شده است. دی الکتریک های مختلف مانند پلیمرها، ورق های میکای مسکوویت و فلوگوپیت با ضخامت و شرایط ولتاژ و فرکانس یکسان مقایسه و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد ورق میکای فلوگوپیت دارای قدرت شکست الکتریکی بالا است.

Methods

دی الکتریک های مختلف مانند پلیمرهای پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید، ورق های میکای مسکوویت و فلوگوپیت با ضخامت یک میلی متر و ثابت دی الکتریک های ۲.۲۵، ۲.۲۵، ۳.۲، ۷، ۶ به ترتیب و همچنین شرایط ولتاژ و فرکانس یکسان (۱۰ کیلوولت-۵ کیلوهرتز) مقایسه و ارزیابی شدند. الکتروودهای مسی با ضخامت ۵۰ میکرون در طرفین دی الکتریک ها برای روشن کردن پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، الکتروود پایینی زیر یک لایه اضافی از مواد دی الکتریک چسب کپتون برای جلوگیری از تشکیل پلاسما بالقوه در طرف دیگر ژنراتور SDBD، اتصال به زمین و مدفون شده است. یک روش برای محاسبه اتلاف توان اتلافی یا مصرفی هر DBD این است که بار، $Q(t)$ ، در برابر ولتاژ، $V(t)$ ، در یک سیکلوگرام شارژ-ولتاژ، یا نمودار Lissajous رسم شود که مساحت آن انرژی تلف شده در هر سیکل است. توان مصرفی SDBD به طور کلی به عنوان تابعی از خواص الکتریکی، هندسی و مواد گزارش می شود. اندازه گیری ولتاژ با استفاده از یک پروب ولتاژ بالا PINTK HVP-39PRO به خروجی منبع تغذیه فیدار آزما متصل است، انجام شد. تمام اندازه گیری ها با استفاده از اسیلوسکوپ صورت گرفت و نمودارهای لیسازو آن ها رسم شد تا تاثیر دی الکتریک بر توان مصرفی پلاسماهای سطحی با دی الکتریک های پلیمری و میکایی اندازه گیری و مقایسه شوند.




شکل 2. مدار معادل اندازه گیری توان مصرفی



شکل 1. نمودار لیسازو

Results



میانگین های به دست آمده نشان دادند که دی الکتریک های از جنس میکا فلوگوپیت به طور متوسط بالاترین توان مصرفی را دارند (۲۵.۰۳ وات بر میلی متر)، در حالی که دی الکتریک های موسکوویت و پلی پروپیلن به ترتیب میانگین های ۱۱.۹۲ و ۱۰.۵۵ وات بر میلی متر را نشان دادند (پلیمرهای پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید به دلیل شباهت با پلی پروپیلن دارای توان مصرفی نزدیک با این پلیمر هستند). این تفاوت ها می تواند ناشی از توزیع میدان الکتریکی متفاوتی باشد که هر دی الکتریک تحمل میکند. در دی الکتریک های میکا، میدان الکتریکی ممکن است بیشتر به صورت یکنواخت توزیع شود و این امر سبب می شود که انرژی بیشتری به گاز وارد شود و بنابراین پلاسمای بیشتری تولید کند. ضریب همبستگی پیرسون، که به منظور ارزیابی رابطه بین جنس دی الکتریک و توان خروجی محاسبه شده است، مقدار ۰.۷۵۷ را نشان می دهد، با مقدار p تقریباً برابر با ۰.۰۱۸ که این نشان می دهد یک رابطه مثبت قوی بین دی الکتریک و توان خروجی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که دی الکتریک های با ضریب دی الکتریک بالاتر (مانند فلوگوپیت و موسکوویت) می توانند به دلیل توزیع بهینه تر میدان های الکتریکی و تعاملات پلاسمایی، توان بیشتری تولید کنند. نتایج نشان داد ورق میکای فلوگوپیت دارای قدرت شکست الکتریکی بالا (۲۵ کیلوولت بر میلی متر) است. میکای مسکوویت، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن، پلی پروپیلن به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. از طرف دیگر مزیت مواد پلیمری انعطاف پذیر بودن و قابلیت شکل پذیری آن ها است. در نهایت دی الکتریک های میکا فلوگوپیت مات برای ساخت دستگاه های پلاسمای سطحی به عنوان روشی قابل اطمینان و تکرارپذیر معرفی می گردد.

References

- [1]. Kogelschatz, U. Dielectric-Barrier Discharges: Their History, Discharge Physics, and Industrial Applications. *Plasma Chemistry and Plasma Processing* **23**, 1–46 (2003). <https://doi.org/10.1023/A:1022470901385>
- [2]. Kim J, Kim S-j, Lee Y-N, Kim I-T, Cho G. Discharge Characteristics and Plasma Erosion of Various Dielectric Materials in the Dielectric Barrier Discharges. *Applied Sciences*. 2018; 8(8):1294. <https://doi.org/10.3390/app8081294>
- [3]. Benard N, Moreau E. Role of the electric waveform supplying a dielectric barrier discharge plasma actuator. *Applied Physics Letters*. 2012 May 7;100(19).
- [4]. Thu Minh Nguyen, Neha Kaushik, Tung Thanh Nguyen, Eun Ha Choi, Linh Nhat Nguyen, Nagendra Kumar Kaushik, The outlook of flexible DBD-plasma devices: Applications in food science and wound care solutions, *Materials Today Electronics*, Volume 7, 2024, 100087, ISSN 2772-9494, <https://doi.org/10.1016/j.mtelec.2023.100087>.
- [5]. Portugal, S., Roy, S. & Lin, J. Functional relationship between material property, applied frequency and ozone generation for surface dielectric barrier discharges in atmospheric air. *Sci Rep* **7**, 6388 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-06038-w>